

チェルベロ シーラー

マイクロセメント用水性シーラー

業務用 - 原本改訂日：
2018年1月30日

チェルベロシーラーはエルコレやマイクロボンド等、セメント系オーバーレイ材用の透明度の高い水性ポリウレタン仕上げ剤です。無色透明の、黄変しない樹脂で製造されています。本製品をチェルベロベースと組み合わせることで、耐摩耗性、耐傷性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性などの耐性を高める保護膜を形成します。

特性

- ・ 2液型水性ポリウレタン塗料
- ・ ローラー、Tバー、刷毛などの塗装器具で施工可能
- ・ 内装用（住宅や公共施設）
- ・ 高い耐水性、耐油性、耐薬品性
- ・ UV安定、黄変しない
- ・ 傷がつきにくい
- ・ 耐摩耗性

使用例

チェルベロシーラーはエルコレやマイクロボンドなどの低厚セメントオーバーレイ保護用の表面仕上剤です。チェルベロシーラーはオフィス、店舗、医療クリニック等の住宅や公共施設での仕様を推奨します。車の通行がある道路などの面には使用しないでください。

データシート

外観	パートA：白色の液体 パートB：透明な液体
ダストフリーまで 指触乾燥まで 可使用時間(1) サンディング	30分（20℃、65%R.H.にて） 2時間 2時間 1 2時間
光沢度	5グロス（つや消し）、75グロス（光沢） 質感に応じて
カバー率(3)	80～100ml/m ² （2回塗りの場合） 空隙率に応じて
梱包	1L（パートA） + 200ml（パートB）
保存期間 (4)	12ヶ月
匂い	特有の

- (1) 20°C、65%RHの環境下で
- (2) 基板に応じて
- (3) カバー率は1塗り分を含み、表面の多孔性に依存する。
- (4) 製品容器に密封されたまま、10°C～25°Cの範囲で保存した場合

ご使用にあたって

塗布する表面は完全に硬化しており、ひび割れ等がなく、構造的に健全な状態で乾燥していて、あらかじめ**チェルベロベース**で処理済みの状態で施工してください。（関連のテクニカルデータシートを参照）。最初のひと塗りの前に、表面に泥などの汚れがなく、綺麗なことを確認してください。

使用前にボトルを攪拌します。清潔なバケツの中で、パートAとパートB（触媒比5：1）を2分間よく混ぜます。本製品の可使時間は約2時間ですが、環境条件（温度や湿度）によって異なる場合があります。

マイクロファイバーローラー、Tバー、刷毛などを使って、**チェルベロシーラー**の塗布を行います。塗りすぎには注意して、表面に気泡が生じないようにしてください。

最適な結果を得るために、**チェルベロベース**を2回塗り、**チェルベロシーラー**を2回塗ります。

チェルベロシーラーを10%の水で希釈することで、特定の環境条件（暖かい日、風の強い日など）での塗布作業を容易にすることができます。

チェルベロシーラーは、**チェルベロベース**塗布から2-3時間後、8時間以内に乾燥した表面に塗布してください。この時間を過ぎた場合は、塗布前に220/320番のサンドペーパーで表面を研磨する必要があります。

チェルベロシステム（ベースとシーラー）の総硬化時間は、25°C、65%RHの環境下で約72時間です。

使用上の注意

エコベトン製品は表面の温度が5度以上、気温が10から40°Cを超えない範囲下で使用可能です。24時間以内に降水が予想される場合は使用を避けてください。補修作業の間は寒気を避けてご使用ください。ご使用前にウェブサイト上の安全データシートをご確認ください。 www.ecobeton.com/

注記

添付文章に含まれる情報は現時点で我々が知りうる限りにおいての正確を記したものです。製品は製造上のばらつきを考慮したうえで、最上の品質のものをお届けしています。この製品を使用することによって生じる直接的または間接的な損害・損失・結果などに対しては一切の責任を負いません。バイヤーと利用者は実際の施行前に自らテストを行うことを推奨します。

For more details visit website:
www.ecobeton.co.uk
e-mail for technical support:
info@ecobeton.co.uk

Ecobeton Italy s.r.l. unipersonal is a company certified with ISO 14001 environmental management system.

ecobeton

Distributed by:
Ecobeton UK Ltd
Suite 7000 Kemp House 152-160 City Road
London, EC1V 2NX
E info@ecobeton.co.uk
I www.ecobeton.co.uk